

RESSOURCE

Colle à Papiers Peints

Colle prête à l'emploi à base d'amidons de maïs
et de pomme de terre en phase aqueuse



Caractère
doux



Fiche Technique N°965

DESTINATION INTÉRIEUR
Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : pour tous revêtements muraux sur supports intissés et revêtements muraux sur supports textiles sur toutes surfaces absorbantes.

QUALITÉS DOMINANTES Colle à base d'amidons de maïs et de pomme de terre, elle est inodore, ininflammable, non toxique et exempte de solvants.
Colle prête à l'emploi, elle s'étale facilement, n'éclabousse pas et possède un délai de reprise prolongé (possibilité de repositionner le papier peint au moment de la pose) ainsi qu'un pouvoir adhésif important.
Cette colle reste transparente au séchage. Neutre, elle n'attaque ni le support ni le papier qu'elle fixe. Aucun risque de taches.
Le revêtement mural posé est facilement détachable ultérieurement (mouillage en abondance du support avec de l'eau).

MISE EN ŒUVRE Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants et conformes au DTU 59.4.
Respecter la fiche produit Papier Peint RESSOURCE ou du fabricant du revêtement à poser.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Enduits de plâtre, enduit de ciment, béton (fonds poreux ou abimés)	Imprimer avec l'Impression Universelle ou l'Impression Solvantée + la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF (dans le ton du motif)
Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures (fond peu ou pas poreux)	Imprimer avec la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF (dans le ton du motif)

APPLICATION La colle est prête à l'emploi. Si nécessaire, ré-homogénéiser la colle avant emploi.
Encoller uniformément le mur avec un rouleau de 12 mm / 14 mm (application facile) ou utiliser une encolleuse. Dans ce cas, la colle doit être légèrement diluée (max 10%)
Poser le revêtement sur la colle fraîche (délai maximum 20 min), puis maroufler soigneusement.
Respecter les instructions de pose correspondant au fabricant du revêtement.
Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Doux
Rendement	5 - 6 m ² /kg (environ 150g/m ²)
Séchage	Délai de reprise prolongé (5 à 10 min) – Séchage complet >30 min
pH	Neutre
Extrait sec :	26% en poids (+/- 2%)
Nettoyage des outils	Eau chaude savonneuse
Densité	1,08 (+/- 0,05)
Conditionnements :	2,5 et 5 kg, emballage plastique
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Attention : éliminez immédiatement et prudemment les taches de colle sur le revêtement avec une éponge sèche.
Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%
Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre)

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR Famille III – Classe 2

COV (1) : ce produit contient moins de 0,2 g/L de COV

SÉCURITÉ Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
Conforme à la législation en vigueur

(1) Composés Organiques Volatils

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Colle à Papiers Peints

FT N°965 du 18/04/18. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

