



# Edelplafond – Not Totally White

Peinture alkyde acrylique tendue arrondie destinée aux plafonds



Fiche Technique N°918



## DESTINATION

### INTÉRIEUR

Sur plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

**Subjectiles :** Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

## QUALITÉS DOMINANTES

Peinture alkyde acrylique idéale pour les plafonds. Excellente opacité et bon garnissant, résistance à l'abrasion humide de classe 2, bonne glisse, dopé antirouille. Peinture teintée dans le coloris Not Totally White de la Collection de Blancs Cassés.

## MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

### PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Appliquer une couche d'impression adaptée au support.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau microstar 10mm (réf. 4051002) ou 14 mm, à l'airless.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche travaux courants ou la Sous-couche d'accrochage.
Fonds neufs ou poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle.

## APPLICATION

Après séchage complet de la couche d'impression adaptée au support, appliquer 2 couches d'Edelplafond. 1<sup>ère</sup> couche et la 2<sup>ème</sup> couche diluée avec 5 à 10% d'eau.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat
Brillance	1 à 2 UB sous 60° et 85°
Rendement	10 à 12 m <sup>2</sup> /L par couche selon le matériel et la dilution choisie.
Séchage	30 mn (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 4h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	59% en poids, 37% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Densité	1,56
Conditionnements	Boîtes métalliques de 2.5L, 5 L et 15L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

## PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b2/b2
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010. Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Edelplafond

**FT N° 918 Edition 7 avril 2016.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)

2/2

