


# L'Enduit Romain

Enduit décoratif contemporain à base de Chaux,  
au fini doux, lisse et nuancé



Fiche Technique N°906



## DESTINATION

### INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

## QUALITÉS DOMINANTES

**Subjectiles :** Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.  
Enduit d'aspect contemporain. Touché soyeux.

## MISE EN ŒUVRE

**Respecter le D.T.U. 59-1**

### PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Lessiver les anciennes peintures, puis poncer et épousseter si nécessaire. Il est impératif d'appliquer d'abord une couche d'Impression Universelle pour nourrir le support, à l'exclusion de tout autre produit.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

L'Impression Rugueuse s'applique au rouleau microstar 12 mm (réf. 4051010).  
La sous-couche Enduit Minéral et l'Enduit Romain s'appliquent avec le grand plâtoir (réf.1814774) ou à la lisseuse inox (réf. 824/IL).

## APPLICATION

**Appliquer l'Impression Universelle. Laisser sécher 12h.**

Appliquer d'abord grassement, mais sans surépaisseurs, une couche d'**Impression Rugueuse** pour garantir la bonne accroche de l'enduit.

**Sous-couche Enduit Minéral :** Après complet durcissement de l'Impression Rugueuse (4h env.), déposer à l'aide la lisseuse la Sous-couche Enduit Minéral en couche fine et uniforme d'un geste arrondi, en commençant par le haut du mur, sans pression successive, en réglant l'épaisseur sur le grain de l'Impression Rugueuse. Travailler par surface de 2 à 4 m<sup>2</sup> environ.  
Un fois les murs terminés, laisser sécher 12h.

**Enduit Romain :** Remuer délicatement l'ensemble. Avec la lisseuse, déposer la matière en gestes arrondis en croisant afin de la répartir en épaisseur constante en se callant sur l'épaisseur du grain de la sous-couche. Travailler par petites surfaces en commençant par le haut du mur en déposant le plus uniformément possible la matière. Laisser sécher 12h. **Pendant le séchage, ne pas toucher au produit, cela laisserait des traces de doigts.**

Une fois l'enduit bien sec, poncer légèrement à l'aide d'un grattoir ou d'une ponceuse orbitale (petit modèle avec papier abrasif grain 220 microns) si besoin afin de gommer les éventuels petits défauts de surface. Procéder ensuite à un époussetage très soigné de la surface, en protégeant le sol avec une bâche appropriée et nettoyer à l'aspirateur si nécessaire .

## PROTECTIONS :

**Pièces sèches :** appliquer la **Cire Hydrodiluable** sur l'enduit sec à cœur (jusqu'à 3 jours par temps humide), en partant du bas du mur, appliquer par petites surfaces (20 x 20 cm) à l'aide du mini-plâtoir inox en effectuant des gestes arrondis (travailler de mouillé sur sec). Recouvrir l'ensemble du travail. La Cire est indispensable au maintien de la teinte dans le temps.

**Pièces humides :** ATTENTION l'Enduit ne remplace en aucun cas la faïence.

Appliquer la **Protection pour Peintures et Revêtements Minéraux**. Utiliser le pulvérisateur à pression (réf. 101321) et **travailler de bas en haut en effectuant un balayage horizontal. Déposer un voile de produit en évitant au maximum de trop mouiller la surface.** En cas de coulures, venir tamponner à l'aide d'un chiffon en coton propre.

La Protection sèche en 2 – 4h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air. Attendre le séchage complet (environ 48 heures).

Appliquer la **Cire Murale** au mini-plâtoir inox (réf. 4051005) sur l'ensemble des murs réalisés.

**N.B. :** La teinte finale ne doit être appréciée qu'après application et complet séchage de la Cire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	<b>Aspect</b>	Mat
	<b>Rendement</b>	Sous-couche enduit minéral : 1,3 à 1,6 m <sup>2</sup> /L. Enduit Romain : 2 à 2,5m <sup>2</sup> /L env.
	<b>Séchage</b>	Sous-couche enduit minéral : 30 mn (sec au toucher). Enduit Romain : 12h env.
	<b>Recouvrable</b>	Sous-couche enduit minéral : 12 h. Enduit Romain : 12h env.
	<b>Extrait sec</b>	Sous-couche enduit minéral : 76% en poids, 55% en volume. Enduit Romain : 75% en poids, 55% en volume.
	<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau.
	<b>Densité</b>	Sous-couche enduit minéral : 1,9 - Enduit Romain : 1,85
	<b>Conditionnements</b>	Sous-couche enduit minéral : 5 kg – 20 kg . Enduit Romain : 3L et 10L.
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.	

**PRÉCAUTIONS** Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. Cette peinture contient de la Chaux éteinte, il est donc indispensable de protéger les yeux et de mettre des gants pendant l'application.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES	<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I – Classe 1d2
	<b>COV (1)</b>	Sous-couche enduit minéral : Valeur limite UE de ce produit ( cat A/I) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 2g/L COV à l'emploi. Enduit Romain : Valeur limite UE de ce produit ( cat A/I) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 15g/L COV à l'emploi.
	<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## L'Enduit Romain

**FT N° 906 Edition 30 mars 2018.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)**

2/2

