

Mat Élégant

Peinture acrylique tendue



Fiche Technique N°959



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur les surfaces métalliques des supports peints, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture acrylique tendue et opacifiante. Agréable au toucher. Belle finition. Résistance à l'abrasion humide de Classe 2⁽²⁾ : facile d'entretien. Séchage rapide.

Respecter le D.T.U. 59-1

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Appliquer une couche d'impression adaptée au support.

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau microstar 10 mm (réf. 4051002), à l'airless.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche Travaux Courants ou la Sous-couche d'Accrochage.
Fonds neufs ou poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle diluable à l'eau, ou éventuellement avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du white-spirit.

APPLICATION

Après séchage complet de la couche d'impression adaptée au support et à la teinte, appliquer 2 couches de Mat Élégant. A la brosse ou au rouleau : diluer si nécessaire avec au maximum 5% d'eau. A l'airless : diluer avec 5 à 10% d'eau.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Mat velouté
Brillance	2 à 3 UB sous 60° - 8 à 10 UB sous 85°
Rendement	14 à 16 m ² /L par couche selon le matériel utilisé et la dilution.
Séchage	30 mn (sec au toucher).
Recouvrable	Env. 4h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	61% en poids, 44% en volume.
Nettoyage des outils	A l'eau.
Densité	1,54
Conditionnements	Boîtes métalliques de 1L, 2.5L, 5L et 12L.
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

Pour les tons vifs ou foncés, il est vivement conseillé d'utiliser notre Sous-couche d'Accrochage teintée dans un « faux ton » de préférence à une 3^{ème} couche de couleur (voir liste des teintes concernées en magasin).

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR Famille I – Classe 7b2/7a2

COV (1)

Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 15g/L COV ⁽¹⁾ à l'emploi.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de sécurité (FDS),
Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils.

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge et d'un produit ménager non agressifs. Attention toutefois au risque de lustrage sur notamment les teintes soutenues.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Mat Élégant

FT N° 959 Edition 22 septembre 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

