

Vélatures Murs et Meubles



Fiche Technique N°908



Mat Velouté



DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales dans toutes les pièces d'habitation et sur meubles.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

Vélatures Murs : Système fondé sur l'application de 2 peintures différentes. Ce mélange subtil de couleurs associées donne un aspect final délicat et nuancé.

Vélatures Meubles : Rénovateur de mobilier, permet un effet décoratif patiné vieilli.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Le Mat Poudré s'applique rouleau microstar 12mm (réf. 4051010) et se lisse au spalter de largeur 15cm (réf. 4017022).

La Vélature Murs et meubles s'applique au rouleau laqueur 5mm (réf. 4051006) et se lisse dans le frais avec un spalter de 15cm (réf. 4017022). Eponge .

Le retardateur s'applique au rouleau laqueur 5mm (réf. 4051006).

Pour les meubles : brosse, chiffon.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Fonds peu poreux et anciennes peintures bien adhérentes	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche d'accrochage.
Fonds neufs ou poreux	Imprimer avec l'Impression Universelle.

APPLICATION MURALE

1^{ère} étape :

Appliquer 2 couches de Mat Poudré dilué avec 0-5% d'eau.

Appliquer la 1^{ère} couche et lisser **immédiatement dans le frais** au spalter de 15 cm. Après durcissement de 4h minimum, appliquer la 2^{ème} couche et lisser dans le frais. Laisser sécher 12h.

2^{ème} étape :

Appliquer la Vélature Murs et Meubles. Produit prêt à l'emploi – Ne pas diluer.

Les teintes métallisées de référence SP nécessitent l'application d'un retardateur : **2^{ème} étape – A** contrairement aux autres références où il faut passer directement à la **2^{ème} étape - B**.

2^{ème} étape – A : Appliquer le retardateur au rouleau 5 mm de manière uniforme sur une largeur n'excédant pas 60 cm.

Appliquer la Vélature Murs et Meubles immédiatement dans le frais du retardateur, au rouleau laqueur 5 mm par bandes verticales n'excédant pas 40 cm de large (correspondant à une largeur moyenne d'épaule). **Attention l'application de la finition ne doit jamais déborder sur une partie sèche du mur.**

Lisser dans le frais toujours bien verticalement au spalter. Cette opération peut être renouvelée jusqu'à l'obtention du décor désiré.

2^{ème} étape - B : Appliquer la Vélature Murs et Meubles au rouleau laqueur 5 mm par bandes verticales n'excédant pas 40 cm de large (correspondant à une largeur moyenne d'épaule). Lisser dans le frais toujours bien verticalement au spalter. Cette opération peut être renouvelée jusqu'à l'obtention du décor désiré. Estomper ensuite le décor par bandes disjointes afin de créer des manques verticaux dans le sens du décor.

o Soit avec un spalter humide que l'on essuiera avec un chiffon au fur et à mesure de l'avancement du travail. Il est conseillé de tenir l'outil par la tranche afin d'obtenir des estompes plus douces.

o Soit avec une éponge.

Puis spalter de nouveau pour réunifier le décor. Poursuivre ainsi sur les surfaces suivantes. Si le rendu est jugé insuffisant, on peut accentuer le décor même après séchage de la finition. Pour ce faire, appliquer la finition Vélatures Murs et Meubles **sur décor sec** au spalter par bandes disjointes et en travaillant verticalement (attention les arrêts nets sont à proscrire).

Laisser sécher 12h.

Lavable après durcissement.

APPLICATION SUR MEUBLE

1^{ère} étape:

Appliquer 1 couche de Mat Poudré dilué avec 0-5% d'eau. Laisser sécher 30mn (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

2^{ème} étape :

Appliquer la Vélature Murs et Meubles directement à la brosse. Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

Essuyer les reliefs avec un chiffon propre, pour reproduire l'usure du temps. Laisser sécher environ 30 minutes (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

La Cire : Elle s'applique directement sur la Vélature Murs et Meubles bien sèche à l'aide d'un chiffon propre. Laisser sécher 24 heures avant de lustre, au chiffon de laine.

Prête à l'emploi, **ne pas diluer**. Si la cire paraît trop liquide (en été) la mettre au préalable au réfrigérateur pour l'épaissir.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rendement	Mat Poudré : 12 à 15 m ² /L par couche. Retardateur : 25 m ² /L env. Vélatures Murs et Meubles : 25 m ² /L env. Cire incolore : 14 à 18 m ² /L
Séchage	Mat Poudré : 30 mn (sec au toucher). Vélatures Murs : env. 4h. Vélatures Meubles : 30 mn Cire incolore : 24h
Recouvrable	Mat Poudré : Env. 4h. Vélatures Murs : env. 12h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air). Vélatures Meubles : Env. 30mn (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air).
Extrait sec	Mat Poudré : 63% en poids, 47% en volume. Vélatures Murs et Meubles : 3,5% en poids, 3,3% en volume. Cire incolore : 17% en poids
Nettoyage des outils	A l'eau pour la Vélatures Murs et Meubles, au white-spirit pour la Cire.
Densité	Mat Poudré : 1,48 Vélatures : 1 Cire incolore : 0,75
Conditionnements	Mat Poudré : Boîtes métalliques de 0.5L, 1L, 2.5L, 5L et 15L. Retardateur : Boîtes de 0.5L et 1L. Vélatures Murs et Meubles : Boîtes de 0.5L et 1L. Cire incolore : 200 ml
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel les produits à l'eau.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b2/4a
COV (1)	Mat Poudré : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010. Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi. Vélatures : Valeur limite UE de ce produit (cat A/l) : 200g/L pour 2010. Ce produit contient max. 65g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Vélatures Murs et Meubles

FT N° 908 Edition 8 avril 2016. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

3/3

