



# Satin Essentiel

Peinture acrylique / vinylique résistante pour murs



Fiche Technique N°963



Léger satiné



## DESTINATION INTÉRIEUR

Sur murs et surfaces verticales. Dans les pièces d'habitation.

**Subjectiles :** Sur tous supports usuels du bâtiment correctement préparés.

## QUALITÉS DOMINANTES

Peinture à base de liant acrylique et vinylique, très opacifiante, avec un excellent pouvoir garnissant (sans odeur, séchage rapide, pas de tack résiduel).  
Résistance à l'abrasion humide de classe 1<sup>(2)</sup> : parfaitement lessivable

## MISE EN ŒUVRE

### Respecter le D.T.U. 59-1

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au brosse spéciale acrylique, au rouleau 10mm, s'applique également à l'airless.

TYPE DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Plaques de plâtre cartonnés, anciennes peintures bien adhérentes... <b>(fonds peu poreux)</b>	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Appliquer la Sous-couche d'accrochage Blanc & Tons Clairs ou la Sous-couche d'accrochage Tons Foncés
Briques, plâtre et dérivé, enduits (lissage et rebouchage)... <b>(fonds poreux, poudreux ou farinant)</b>	Brosser et épousseter puis imprimer avec l'Impression Universelle. N'exclut pas la Sous-couche d'accrochage Blanc & Tons Clairs ou la Sous-couche d'accrochage Tons Foncés

## APPLICATION

Après séchage complet de la sous-couche, appliquer deux couches de **Satin Essentiel** à la brosse ou au rouleau en diluant jusqu'à 5% d'eau maximum.

A l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture peut nécessiter d'être diluée avec 10 à 15% d'eau. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale.

Conseil : Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirer, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon rendu) et un confort d'application.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Aspect</b>	Léger satiné
<b>Brillance</b>	4 - 6 UB sous 60° et 20 - 30 sous 85°
<b>Rendement</b>	14 à 16 m <sup>2</sup> /L par couche selon la dilution et le matériel choisis.
<b>Séchage</b>	30 min (sec au toucher)
<b>Recouvrable</b>	Env. 4h-6h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air)
<b>Extrait sec</b>	% en poids (56% +/- 2%) , % en volume (42 +/- 2%)
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau chaude savonneuse
<b>Densité</b>	1,38 (+/- 0,05)
<b>Conditionnements</b>	Boites métalliques de 1L - 2.5L - 5L – 10L
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. A près ouverture, refermer hermétiquement l'emballage et à utiliser dans les 6 mois

## PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +8°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%. La température du support doit être comprise entre +8°C et +30°C.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Famille I – Classe 7b2 / 7a2
<b>COV (1)</b>	Valeur limite UE de ce produit ( cat A/a) : 30g/L pour 2010 Ce produit contient max. 30 g/L de COV à l'emploi
<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Composés Organiques Volatils

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage surtout sur les teintes foncées.

• Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Satin Essentiel

**FT N° 963 Edition 23 janvier 2019.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)**

2/2

RESSOURCE