


RESSOURCE

Peinture Sol

Peinture pour le sol polyvalente (bois, béton, carrelage)



Fiche Technique N°962

DESTINATION

A l'intérieur : surfaces horizontales et carrelage vertical. Dans toutes les pièces d'habitation, y compris les escaliers et garages.

La résistance du film permet également la mise en peinture de meuble

Supports : parquet (bois nu ou bois déjà peint, stratifié), sol en béton (nu ou déjà peint), carrelage

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture de finition à base de liant polyuréthane en dispersion, garantissant une excellente résistance aux rayures. Le liant acrylique silanisé renforce l'accroche à tout type de support.
- Aspect légèrement satiné.
- Adaptée au trafic léger à moyen pour toutes les pièces d'habitation.
- Lavable et lessivable, elle résiste aux produits chimiques doux.
- Résistance à l'abrasion humide de Classe 1⁽¹⁾ : facile d'entretien.

MISE EN OEUVRE

S'applique à la brosse spéciale acrylique, au rouleau 10mm, au pistolet traditionnel et à l'airless adapté aux applications horizontales

Respecter le D.T.U 59-1

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, cohérents et très propres.

Appliquer 2 couches de peinture sol sur les supports (dilution jusqu'à 3% d'eau) en préparant le support comme décrit dans les paragraphes suivants :

Bois nus :

Grattez tous les résidus de résine. Poncez pour obtenir une surface lisse, passez l'aspirateur afin d'éliminer toutes les poussières et essuyez avec un chiffon humide. Laissez sécher le bois jusqu'à obtenir une teneur en humidité inférieure à 10%. Traitez les zones noueuses ou résineuses en appoint avec l'impression solvantée pour bloquer les remontées de tanins. Appliquez ensuite la Sous-couche d'Accrochage TC ou TF. Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix en respectant le temps de recouvrement recommandé.

Bois déjà peints :

Retirez toutes les écailles et parties non adhérentes de la peinture. Poncez pour obtenir une surface lisse, passez l'aspirateur afin d'éliminer toutes les poussières et essuyez avec un chiffon humide. Laissez sécher le bois jusqu'à obtenir une teneur en humidité inférieure à 10%. Appliquez ensuite la Sous-couche d'Accrochage Tons Clairs (TC) ou Tons Foncés (TF). Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé.

(1) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif

Bois vernis :

Poncez pour bien dépolir la surface, passez l'aspirateur afin d'éliminer toutes les poussières et essuyez avec un chiffon humide. Laissez sécher. Appliquez ensuite une couche de Superprimer. Dans le cas des teintes vives, appliquez ensuite notre sous-couche teintée (Sous-couche d'Accrochage TF). Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé.

Ne pas appliquer sur des bois cirés.

Sols en béton neuf:

Laisser sécher la chape au moins 3 mois avant de peindre un béton neuf. Eliminer toutes traces de laitance et bien dépoussiérer la surface à peindre. Appliquez une couche de Superprimer afin de permettre l'accroche de la finition sur le sol en béton. Dans le cas des teintes vives, appliquez ensuite notre sous-couche teintée (Sous-couche d'Accrochage TF). Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé.

Sols en béton peint :

Retirez toutes les écailles et parties non adhérentes de la peinture. Les surfaces anciennes ou en mauvais état doivent être réparées et comblées. Dans le cas d'utilisation d'enduit de ragréage, laisser sécher minimum 1 semaine. Poncez pour dépolir la surface de l'ancien revêtement, aspirer pour bien dépoussiérer et appliquez le Superprimer d'abord sur les zones où le béton est à nu laisser sécher puis appliquer une couche de Superprimer sur l'ensemble de la surface. Dans le cas des teintes vives, appliquez ensuite notre sous-couche teintée (Sous-couche d'Accrochage TF). Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé.

Sols en carrelage :

Dégraissier le carrelage et les joints avec un détergent, (l'adhérence du produit ne sera pas optimal sans un parfait dégraissage). Si les joints sont abimés par endroits, grattez les parties non adhérentes et refaites des joints neufs dans les endroits concernés.. Pour les carrelages brillants, poncer afin de favoriser l'accroche de la sous-couche. Nettoyez et séchez. Appliquez une couche de Superprimer. Dans le cas des teintes vives, appliquez ensuite notre sous-couche teintée (Sous-couche d'Accrochage TF). Terminez par deux couches de la finition Peinture Sol dans la teinte de votre choix, en respectant le temps de recouvrement recommandé.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer par température inférieure à +10°C ou supérieure à + 30°C et par humidité relative supérieur à 80%. Éviter les courants d'air.

Attendre 24h à 48h avant tout passage et avant de poser des objets (meubles ou véhicules). Attendre 14 à 18 jours avant de déplacer des objets sur la surface. La Peinture Sol obtient sa dureté optimale au bout de 18 jours.

FT N° 962 Edition 17 décembre 2019. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

Peinture sol

RESSOURCE

Paris Rive Gauche : 2 & 4 Avenue du Maine. 75015. Tél : 01 42 22 58 80 – Paris Rive Droite : 62, Rue la Boétie. 75008. Tél : 01 45 61 38 05
Nice : 11 Bis Rue Gubernatis. 06000. Tél : 04 93 76 09 30 – Lyon : 16, Rue Auguste Comte. 69002. Tél : 04 72 77 57 61 – Nantes : 1,
Rue Voltaire. 44000. Tél : 02 51 84 01 57 – Marseille : 88, Rue Grignan. 13001. Tél : 04 91 15 19 09 – Toulouse : 19, Allée François Verdier. 31000.
Tél : 05 61 09 57 85

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Léger satiné
Brillance	18 – 22 UB à 60° et 35-40 UB sous 85°
Rendement	10-12 m ² /L/couche selon la dilution et le matériel choisis.
Séchage	1h (sec au toucher)
Recouvrable	4h-5h selon l'hygrométrie.
Extrait sec	48% en poids / 34% en volume (+/- 2%)
Nettoyage des outils	A l'eau chaude savonneuse
Densité	1,27 (+/- 0,05)
Conditionnements	1L / 2,5L / 5L
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.
Mise à la teinte	Existe dans toutes les bases

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 6a / 7b2
COV ⁽²⁾	Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 140g/L pour 2010 Ce produit contient max 55 g/L COV à l'emploi.
SÉCURITÉ	Se reporter à la Fiche de Donnée de Sécurité Conforme à la législation en vigueur

(1) Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Peinture sol

FT N° 962 Edition 17 décembre 2019. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

RESSOURCE