

## Cire Murale

Cire de protection incolore en phase solvant



Fiche Technique N°956



### DESTINATION

#### INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation, y compris les pièces humides.

**Subjectiles :** Sur Chaux Ferrée-Lissée et Enduit Romain.

### QUALITÉS DOMINANTES

Bel aspect ciré.  
Protège les Chaux Ferrées et Lissées et met en valeur les nuances de couleurs.

### MISE EN ŒUVRE

**Respecter le D.T.U. 59-1**

#### PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres. Il est indispensable d'attendre que la Chaux soit sèche à cœur (24h minimum).

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Chaux Ferrée-Lissée, Enduit Romain (revêtements minéraux secs et propres).	Le revêtement à protéger doit être impérativement sec à cœur (24h minimum).

#### MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique au mini plateau inox. Peut être lustré avec une brosse ou un chiffon doux.

### APPLICATION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Après complet séchage du produit à protéger, appliquer la Cire Murale au mini plateau inox en gestes souples et arrondis tout en variant les angles de direction. Ne pas faire de surépaisseur, serrer fortement. La consistance de la cire dépend fortement de la température. Si la cire paraît trop liquide, la stocker 24h au réfrigérateur avant de l'appliquer afin de lui rendre sa structure.

Laisser sécher environ 24h (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

Lustrer ensuite la Cire Murale avec une brosse à lustrer ou un chiffon doux.

Attention, l'application de la Cire force légèrement la teinte d'origine. Attendre le séchage complet pour juger du résultat final.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Aspect</b>	Ciré
<b>Rendement</b>	14 à 18 m <sup>2</sup> /L selon la porosité du support
<b>Séchage</b>	24h env.
<b>Extrait sec</b>	17% en poids (+/- 2%)
<b>Nettoyage des outils</b>	Au White-spirit
<b>Densité</b>	0,75 (+/- 0,03)
<b>Conditionnements</b>	Boîtes métalliques de 1L et 3L
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel

## PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +8°C et +35°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

<b>CLASSIFICATION AFNOR</b>	Non concerné
<b>COV (1)</b>	Non concerné
<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Cire Murale

**FT N° 956 Edition du 5 octobre 2020.** Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Document consultable sur notre site [www.ressource-peintures.com](http://www.ressource-peintures.com)**

**RESSOURCE**