

RESSOURCE

Colle à Papiers Peints

Colle prête à l'emploi à base d'amidons de maïs et de pomme de terre en phase aqueuse



À base de matières d'origine naturelle



Fiche Technique N°965

DESTINATION

INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : pour tous revêtements muraux sur supports intissés, sur toutes surfaces lisses préalablement préparées.

QUALITÉS DOMINANTES

- Colle à base d'amidons de maïs et de pomme de terre, inodore, ininflammable, non toxique et exempte de solvants.
- Prête à l'emploi
- S'étale facilement et n'éclabousse pas
- Possède un temps de reprise prolongé (possibilité de repositionner le papier peint au moment de la pose) et un pouvoir adhésif important.
- Le revêtement mural posé est facilement décollable ultérieurement (après mouillage en abondance du support avec de l'eau)

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants.

Respecter la fiche produit Papier Peint RESSOURCE ou celle du fabricant du revêtement à poser.

TYPES DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Enduit de plâtre, enduit de ciment, béton (fonds poreux ou abimés)	Imprimer avec l'Impression Universelle ou l'Impression Solvantée + la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF ou mat essentiel ou mat poudré (dans le ton du motif)
Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures (fond peu ou pas poreux)	Imprimer avec la Sous-Couche d'Accrochage TC ou TF ou le mat essentiel ou le mat poudré (dans le ton du motif)

APPLICATION

La colle est prête à l'emploi. Si nécessaire, ré-homogénéiser la colle avant emploi.

Encoller uniformément le mur avec un rouleau de 10 mm ou une encolleuse (dans ce cas, la colle doit être légèrement diluée (max 10%))

Poser le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.

Respecter les instructions de pose correspondant au fabricant du revêtement.

Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux vinyl sur intissé lourds.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rendement	5 - 6 m ² /kg (environ 150g/m ²)
Séchage	Délai de reprise prolongé (5 à 10 min) – Séchage complet >30 min
pH	Neutre
Extrait sec :	26% en poids (+/- 2%)
Nettoyage des outils	Eau chaude savonneuse
Densité	1,08 (+/- 0,05)
Conditionnement:	2,5 et 5 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Attention : sur les papiers peints Ressource, éliminez immédiatement les tâches de colle, en effleurant délicatement avec une éponge humide parfaitement essorée sans frotter ni exercer de pression (l'encre pourrait dégorger et les couleurs se délayer) Appliquer entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%

Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux et vinyl sur intissé lourds.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR Famille III – Classe 2

COV (1) : ce produit contient moins de 0,2 g/L de COV

SÉCURITÉ Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
Conforme à la législation en vigueur

(1) Composés Organiques Volatils: directive 2004 /42/CE

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Colle à Papiers Peints

FT N°965 du 11 juin 2020. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

RESSOURCE