


RESSOURCE

Satin Essentiel

Peinture acrylique-vinylique résistante pour murs



Fiche Technique N°963



DESTINATION INTÉRIEUR

Sur surfaces verticales. Dans les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture à base de liant acrylique et vinylique, très opacifiante, avec un excellent rendu et un grand pouvoir garnissant (sans odeur, séchage rapide, pas de tack résiduel).
Résistance à l'abrasion humide de classe 1 (2) (obtenue après 28j de séchage) : facile d'entretien

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

PRÉPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.
Appliquer une couche d'impression et/ou sous-couche adaptée au support.
Pour les teintes soutenues, utiliser la Sous-Couche d'Accrochage (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

TYPE DE SUPPORTS	PRÉPARATION
Plaques de plâtre cartonnés, anciennes peintures bien adhérentes...(fonds peu poreux)	Poncer légèrement et épousseter. Lessiver et rincer si nécessaire. Imprimer avec la Sous-couche Travaux Courants ou la Sous-couche d'accrochage.
Briques, plâtre et dérivé, enduits (lissage et rebouchage)...(fonds poreux, poudreux ou farinant)	Imprimer avec l'Impression Universelle (puis la sous-couche teintée si nécessaire).

MATÉRIEL D'APPLICATION

S'applique à la brosse spéciale acrylique, au rouleau microstar 10 mm, à l'airless ou pistolet pneumatique. Pour un aspect lissé, utiliser un rouleau microstar 10 mm puis lisser au spalter de manière régulière.

APPLICATION

Après séchage complet de la sous-couche, appliquer deux couches de **Satin Essentiel** à la brosse ou au rouleau dilué à 5% d'eau.

Conseil : Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirer, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

A l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture peut nécessiter d'être diluée avec 10 à 15% d'eau. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale.

La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon rendu) et un confort d'application.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect	Léger satinée
Brillance	4 - 6 UB sous 60° et 20 - 30 sous 85°
Rendement	14 à 16 m ² /L par couche selon la dilution et le matériel choisis.
Séchage	30 min (sec au toucher)
Recouvrable	Env. 4h-6h (selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air)
Extrait sec	% en poids (56% +/- 2%) , % en volume (42 +/- 2%)
Nettoyage des outils	A l'eau chaude savonneuse
Densité	1,38 (+/- 0,05)
Conditionnements	Boîtes métalliques de 1L - 2.5L - 5L – 10L
Conservation	1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. A près ouverture, refermer hermétiquement l'emballage et à utiliser dans les 6 mois

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +8°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%. La température du support doit être comprise entre +8°C et +30°C.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	Famille I – Classe 7b2 / 7a2
COV (1)	Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010 Ce produit contient max. 30 g/L de COV à l'emploi
SÉCURITÉ	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Composés Organiques Volatils

(2) Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage surtout sur les teintes foncées.

• Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Satin Essentiel

FT N° 963 Edition 15 septembre 2020. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com

2/2

RESSOURCE