

MURS EXTÉRIEURS

Peinture façade haute résistance, insaponifiable.

DESTINATION

Extérieur.

Sur surfaces verticales.

Subjectiles : Tous types de maçonnerie : enduit mortier, ciment, béton ragréé, fibrociment, plâtre sain.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très microporeux.
- Grande résistance aux intempéries.
- Excellente adhérence même sur fonds difficiles.
- Application directe sur le support sans sous-couche.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Anciennes peintures non adhérentes : Mise à nu des fonds.

Fonds poudreux : Nettoyage haute pression ou brosser et épousseter.

Matériel d'application : Brosse ou rouleau façade méché.

APPLICATION

Appliquez deux couches de Murs Extérieurs à la brosse ou au rouleau en diluant jusqu'à 5% de White Spirit.

Conseil : nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirée, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon rendu) et un confort d'application.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat.

Rendement : 9 à 10m²/L par couche selon la porosité du support.

Séchage : 2h (sec au toucher).

Recouvrable : Env. 24h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

Extrait sec : 73% en poids, 48% en volume.

Densité : 1,6g/cm³.

Nettoyage des outils : Au White Spirit.

Conditionnement : 0.5L, 2.5L, 5L et 10L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Mise à la teinte : Existe en blanc et en 2 bases.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.
Ne pas appliquer par temps de pluie et sur des supports gelés ou surchauffés. Les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire > 0,7 (teintes soutenues) sont déconseillées et non garanties.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b1.
Classe d'aptitude à l'emploi AFNOR P84-403 : Classe D2
Afnor EN1062-1 - Classe E3V2W1A0

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/c) : 430g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 410g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).