



## MAT SOYEUX

Peinture acrylique polyuréthane mate non lustrable.

Matité  Brillance  
Entretien : finition lessivable  
Destination : toutes pièces y compris pièces humides  
Facilité d'application 



### DESTINATION

#### Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.  
Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture acrylique polyuréthane haut de gamme, diluable à l'eau, d'un bel aspect mat, doux et tendu.
- Résistance à l'abrasion humide de Classe 1<sup>RI</sup> (obtenue après 28j de séchage) : entretien très facile.
- Cette nouvelle qualité de peinture, destinée aux surfaces murales, la rend particulièrement adaptée aux ambiances contemporaines.

### MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Appliquez une couche d'impression et/ou sous-couche adaptée au support.

Pour les teintes soutenues, utilisez la Sous-Couche d'Accrochage (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

**Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures bien adhérentes (fonds peu poreux)** : Poncez légèrement et époussetez. Lessivez et rincez si nécessaire puis bien laissez sécher. Imprimez avec la Sous-Couche Travaux Courants ou la Sous-Couche d'Accrochage.

**Briques, plâtre (fonds poreux, poudreux ou farinants)** : Imprimez avec l'Impression Universelle.

**Matériel d'application** : Rouleau microfibre 10mm, brosse à recharger spéciale acrylique, airless et pistolet pneumatique.

### APPLICATION

Dans le cas de l'application de l'Impression Universelle, après séchage complet égrenez soigneusement la surface sans oublier les angles puis dépoussiérez.

Alternative à l'égrenage : appliquez une couche de Sous-Couche d'Accrochage.

Après séchage complet de la sous-couche, appliquez deux couches de Mat Soyeux en diluant avec environ 5% d'eau.

Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirée, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

À l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture doit être diluée avec 10 à 20% d'eau. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale.

La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon rendu) et un confort d'application. En cas de forte dilution, la teinte peut être légèrement modifiée.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Aspect** : Mat velouté.

**Brillance** : 3 à 4UB sous 60° et 8 à 10UB sous 85°.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Rendement** : 16 à 18m<sup>2</sup>/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

**Séchage** : 30mn (sec au toucher).

**Recouvrable** : Env. 8h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

**Extrait sec** : 45% en poids, 31% en volume.

**Densité** : 1,25g/cm<sup>3</sup>.

**Nettoyage des outils** : À l'eau.

**Conditionnement** : 0.5L, 1L, 2.5L, 5L et 10L.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Mise à la teinte** : Toutes les teintes Ressource (existe en 5 bases).

## PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

Pour les teintes peu opacifiantes, il est fortement conseillé d'utiliser la Sous-Couche d'Accrochage Tons Foncés (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

Attention, retirez les bandes adhésives de protection avant séchage complet du film.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** : Famille I - Classe 7b2/6a.

**COV<sup>(1)</sup>** : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010.  
Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi.

**Sécurité** : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

<sup>(1)</sup> Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE

<sup>(2)</sup> Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage, notamment sur les teintes soutenues.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).