

MAT SANS TENSION À L'HUILE CHAULÉE

Spécial plafonds.



DESTINATION

Intérieur.

Sur plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture très opacifiante et garnissante, d'une excellente blancheur.
- Résistance à l'abrasion humide de Classe 2²¹ (obtenue après 28j de séchage) : facile d'entretien.
- Préparation des fonds réduite. Ne tire pas sur les anciennes couches de peinture, n'arrache pas les badigeons ou anciens fonds cohérents.
- Possibilité d'appliquer frais dans frais, ce qui permet une réintégration rapide des locaux.
- Isole des taches de suie, nicotine et celles consécutives à un dégât des eaux.
- Laisse respirer les supports.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux, supports tâchés, adhérents et non gras : Dégraissez de manière appropriée si nécessaire.

Fonds très poreux ou poudreux : Imprimez avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du White Spirit ou l'Impression Universelle.

Fonds neufs : Imprimez avec la Sous-Couche d'Accrochage ou Travaux Courants.

Matériel d'application : Brosse, rouleau microfibre 10mm ou airless.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Appliquez grassement sans trop tirer en 1 ou 2 couches selon l'état du support à la brosse ou au rouleau microfibre 10mm. La 2^{ème} couche peut être appliquée frais dans frais sauf dans le cas de fonds tachés où il faut attendre 24h de séchage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat.

Brillance : 2 à 3UB sous 60°.

Rendement : 11 à 13m²/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

Séchage : 3 à 4h (sec au toucher).

Recouvrable : Env. 24h sur fonds tachés, dans les autres cas frais dans frais selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

Extrait sec : 70% en poids, 40% en volume.

Densité : 1,61g/cm³.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nettoyage des outils : Au White Spirit.

Conditionnement : 2.5L, 5L et 12L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 2b/4a.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 375g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

⁽²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage, notamment sur les teintes soutenues.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).