



LAQUE MATE

Peinture mate veloutée, très résistante, renforcée polyuréthane.
Touché doux et soyeux.

Matité  Brillance
Entretien : finition lessivable
Destination : toutes pièces y compris pièces humides
Facilité d'application 



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.
Peinture polyvalente : murs, huisseries, plinthes.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement préparés. Sur fer, prévoir au préalable une couche de primaire antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture laque mate très haut de gamme au touché exceptionnel doux et soyeux.
- Finition soignée.
- Extrêmement résistante : résistance à l'abrasion humide de Classe 1⁹¹ (obtenue après 28j de séchage).
- Entretien facile.
- Idéale pour mettre en valeur des ambiances contemporaines, spécialement en tons soutenus.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Appliquez une couche d'impression et/ou sous-couche adaptée au support.

Pour les teintes soutenues, utilisez la Sous-Couche d'Accrochage (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures bien adhérentes (fonds peu poreux) : Poncez légèrement et époussetez Lessivez et rincez si nécessaire et veillez à bien laisser sécher. Imprimez avec la Sous-Couche Travaux Courants ou la Sous-Couche d'Accrochage.

Briques, plâtres, (fonds poreux, poudreux, ou farinants) : Imprimez avec l'Impression Universelle.

Matériel d'application : Rouleau microfibre 10mm, à la brosse à rechargir spéciale acrylique, à l'airless et au pistolet pneumatique.

APPLICATION

Dans le cas de l'application de l'impression universelle, après séchage complet égrenez soigneusement la surface sans oublier les angles puis bien dépoussiérer. Alternative à l'égrenage : appliquez une couche de Sous-Couche d'Accrochage. Après séchage complet de la sous-couche, appliquez deux couches de Laque Mate en diluant avec environ 5% d'eau maximum.

Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirée, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

À l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture doit être diluée avec 10 à 20% d'eau. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale. La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon rendu) et un confort d'application. En cas de forte dilution, la teinte peut être légèrement modifiée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat velouté.

Brillance : 2 à 3UB sous 60° et 5 à 6UB sous 85°.

Rendement : 15 à 18m²/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

Séchage : 30mn (sec au toucher).

Recouvrable : Env. 5h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

Extrait sec : 57% (+/- 2%) en poids, 41% (+/- 2%) en volume.

Densité : 1,35g/cm³ (+/- 0,05) en blanc.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Conditionnement : 0.5L, 1L, 2.5L, 5L et 10L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Mise à la teinte : Toutes les teintes Ressource (existe en 5 bases).

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%. Pour les teintes soutenues, il est fortement conseillé d'utiliser la Sous-Couche d'Accrochage (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

Attention, retirez les bandes adhésives de protection avant séchage complet du film.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b2/6a.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 26g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

⁽²⁾ Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage, notamment sur les teintes soutenues.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).