

## MAT SANS TENSION À L'HUILE CHAULÉE

Spécial plafonds.



### DESTINATION

#### Intérieur.

Sur plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture très opacifiante et garnissante, d'une excellente blancheur.
- Résistance à l'abrasion humide de Classe 2<sup>21</sup> (obtenue après 28j de séchage) : facile d'entretien.
- Préparation des fonds réduite. Ne tire pas sur les anciennes couches de peinture, n'arrache pas les badigeons ou anciens fonds cohérents.
- Possibilité d'appliquer frais dans frais, ce qui permet une réintégration rapide des locaux.
- Isole des taches de suie, nicotine et celles consécutives à un dégât des eaux.
- Laisse respirer les supports.

### MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

**Fonds farinants, gélatineux, badigeons, chaux, supports tâchés, adhérents et non gras** : Dégraissez de manière appropriée si nécessaire.

**Fonds très poreux ou poudreux** : Imprimez avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du White Spirit ou l'Impression Universelle.

**Fonds neufs** : Imprimez avec la Sous-Couche d'Accrochage ou Travaux Courants.

**Matériel d'application** : Brosse, rouleau microfibre 10mm ou airless.

### APPLICATION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Appliquez grassement sans trop tirer en 1 ou 2 couches selon l'état du support à la brosse ou au rouleau microfibre 10mm. La 2<sup>ème</sup> couche peut être appliquée frais dans frais sauf dans le cas de fonds tachés où il faut attendre 24h de séchage.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Aspect** : Mat.

**Brillance** : 2UB sous 60° et 2UB sous 85°.

**Rendement** : 11 à 13m<sup>2</sup>/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

**Séchage** : 3 à 4h (sec au toucher).

**Recouvrable** : Env. 24h sur fonds tachés, dans les autres cas frais dans frais selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

**Extrait sec** : 70% en poids, 40% en volume.

**Densité** : 1,61g/cm<sup>3</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Nettoyage des outils** : Au White Spirit.

**Conditionnement** : 2.5L, 5L et 12L.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

## PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** : Famille I - Classe 2b/4a.

**COV<sup>(1)</sup>** : Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 500g/L pour 2010.  
Ce produit contient max. 375g/L COV à l'emploi.

**Sécurité** : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

<sup>(1)</sup> Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

<sup>(2)</sup> Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage, notamment sur les teintes soutenues.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).