

## MAT POWDRÉ

Peinture mate d'une profondeur exceptionnelle pour murs.

Matité ■———— Brillance 2UB<sup>(1)</sup> (60°) / 2UB (85°)  
Entretien : finition lavable\*  
Destination : pièces sèches à faible ou moyen passage

<sup>(1)</sup>Unité de brillance

\* Le niveau de finition mat profond favorise le risque de lustrage.  
Le nettoyage doit être délicat.



### DESTINATION

#### Intérieur.

Sur surfaces verticales, murs. Pièces sèches à faible ou moyen passage.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

### QUALITÉS DOMINANTES

- La peinture Mat Poudré offre un grand pouvoir garnissant.
- Très opacifiante.
- Sans odeur, séchage rapide, lavage des outils à l'eau.
- Résistance à l'abrasion humide de classe 2<sup>(2)</sup> (obtenue après 28j de séchage) : finition lavable.
- Elle permet d'obtenir un effet badigeon en adoptant la mise en oeuvre de l'effet badigeon.
- Traitée pour prévenir l'apparition de points de rouille sur les têtes de clous et têtes de vis.

### MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Appliquez une couche d'impression et/ou sous-couche adaptée au support. Pour les teintes soutenues, utilisez le Primaire Universel (TC ou TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

**Anciennes peintures bien adhérentes (fonds non poreux) :** Lessivez et rincez. Imprimez avec le Primaire Universel (teinté si nécessaire) ou la Sous-Couche Travaux Courants.

Si le support est une ancienne peinture brillante ou satinée, au préalable poncez légèrement pour dépolir la surface et époussetez pour avoir un support parfaitement propre.

**Plaques de plâtre cartonées, enduits, plâtres et dérivés, bois non tanniques et dérivés (fonds poreux) :** Poncez pour lisser la surface si nécessaire. Imprimez avec le Primaire Universel (teinté si nécessaire).

**Fonds poudreux, farinants ou douteux et bois tanniques :** Imprimez avec l'Impression Solvantée (puis le Primaire Universel teinté si nécessaire).

**Matériel d'application :** S'applique au rouleau antigoutte 12mm pour un aspect pommelé arrondi, au rouleau 10mm pour un aspect tendu, s'applique également à l'airless et au pistolet traditionnel.

### APPLICATION

Après séchage complet de la sous couche, appliquez deux couches de Mat Poudré à la brosse ou au rouleau en diluant avec 5% d'eau.

Conseil : Nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirée, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

À l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture doit être diluée avec 10 à 20% d'eau. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale.

La dilution optimale de la peinture permet d'obtenir une application soignée (bon tendu) et un confort d'application.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Aspect** : Mat profond.

**Brillance** : 2UB sous 60° et 85°.

**Rendement** : 12 à 15m<sup>2</sup>/L par couche selon le matériel et la dilution choisie.

**Séchage** : 30mn (sec au toucher).

**Recouvrable** : Env. 4h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

**Extrait sec** : 63% (+/- 2%) en poids, 47% (+/- 2%) en volume.

**Densité** : 1,55g/cm<sup>3</sup> (+/- 0,05) en blanc.

**Nettoyage des outils** : À l'eau.

**Conditionnement** : 0,5L, 1L, 2.5L, 5L et 10L.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

**Mise à la teinte** : Toutes les teintes Ressource (existe en 5 bases).

## PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +8°C et +35°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

Pour les teintes peu opacifiantes, il est fortement conseillé d'utiliser le Primaire Universel (TF) dans la couleur de la finition (se reporter à la liste des teintes concernées en magasin).

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** : Famille I - Classe 7a2/4a.

**COV<sup>(1)</sup>** : Valeur limite UE de ce produit (cat A/a) : 30g/L pour 2010.

Ce produit contient max. 30g/L COV à l'emploi.

**Sécurité** : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

<sup>(1)</sup> Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

<sup>(2)</sup> Selon les normes ISO 11998 et EN 13300, le film de peinture résiste au nettoyage à l'aide d'une éponge douce et d'un produit ménager non agressif. Attention toutefois au risque de lustrage, notamment sur les teintes soutenues.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).