

SOUS-COUCHE ENDUIT MINÉRAL

Sous-couche de type enduit à base de liant acrylique.



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés avec l'Impression Rugueuse.

QUALITÉS DOMINANTES

- Favorise l'accroche des enduits à base de chaux : Enduit Romain, Enduit Minéral Chaux Fine, Structure et Empreinte.
- Uniformise parfaitement l'absorption du support permettant d'obtenir un temps ouvert plus important et garantir un résultat homogène lors de l'application des enduits à base de chaux.
- Non farinant, laisse respirer les supports.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Anciennes peintures bien adhérentes (fonds non poreux) : Si le support est une ancienne peinture brillante ou satinée, au préalable poncez légèrement pour dépolir la surface et époussetez pour avoir un support parfaitement propre. Lessivez et rincez. Appliquez une couche d'Impression Rugueuse.

Plaques de plâtre cartonnées, enduits, plâtres et dérivés (fonds poreux) : Poncez pour lisser la surface si nécessaire. Imprimez avec le Primaire Universel puis appliquez une couche d'Impression Rugueuse.

Fonds poudreux ou farinants : Imprimez avec l'Impression Solvantée puis appliquez une couche d'Impression Rugueuse.

Matériel d'application : Lisseuse inox.

APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Appliquez une couche de Sous-Couche Enduit Minéral sur l'Impression Rugueuse à l'aide d'une lisseuse (ou plateau trapézoïdal) inox. Commencez en haut à droite de la surface à recouvrir en se calant sur l'épaisseur du grain de l'Impression Rugueuse en lissant le plus possible par des gestes souples.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat rugueux.

Rendement : 2,5 à 3 m²/L.

Séchage : 2h (sec au toucher).

Recouvrable : Env. 12h.

Extrait sec : 76% (+/- 2%) en poids, 55% (+/- 2%) en volume.

Densité : 1,9g/cm³ (+/- 0,05).

Nettoyage des outils : À l'eau.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conditionnement : 2,5L et 10L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +8°C et +35°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille III - Classe 2.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/I) : 200g/L pour 2010.

Ce produit contient max. 2g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).