


EXTÉRIEUR BOIS MAT VELOUTÉ

Peinture laque microporeuse glycérophtalique à haut extrait sec.

Matité  Brillance 15UB⁽¹⁾ (60°) / 60UB (85°)
Destination : menuiseries et bois extérieurs

⁽¹⁾Unité de brillance

DESTINATION

Extérieur.

Sur surfaces verticales. Sous tous climats et atmosphères.

Subjectiles : Volets bois, menuiseries bois, anciennes peintures. Sur fer, prévoir au préalable une couche de Primaire Antirouille adaptée.

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture microporeuse.
- Perméable à la vapeur d'eau, laisse respirer le support.
- Imperméable à l'eau, protège le support.
- Grande souplesse, suit les variations dimensionnelles du bois.
- Excellent garnissant et grande durabilité.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Matériel d'application : S'applique à la brosse ou au rouleau microfibre 5 ou 10mm.

APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Sur bois neufs : Vérifiez la teneur en humidité du bois : 18% maxi. Dépoussiérez les surfaces. Application d'1 couche d'Impression Extérieur Bois et 2 couches d'Extérieur Bois Mat Velouté.

Sur bois exotiques : Dégraissez puis appliquez 1 couche d'Impression Extérieur Bois. Application de 2 couches d'Extérieur Bois Mat Velouté.

Pour les travaux d'entretien : Nettoyez les supports en utilisant des moyens mécaniques et chimiques appropriés. Application de 2 couches d'Extérieur Bois Mat Velouté.

Pour les travaux de rénovation : Sur anciens fonds partiellement ou totalement dégradés ou d'autres revêtements incompatibles : remise à nu du bois puis application d'1 couche d'Impression Extérieur Bois et de 2 couches d'Extérieur Bois Mat Velouté.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat velouté.

Brillance : 10 à 15UB sous 60° et 40 à 60UB sous 85° atteint après 7 jours de séchage.

Rendement : 10 à 12m²/L par couche.

Séchage : 4 à 5h (sec au toucher).

Recouvrable : Env. 24h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air < 80% en extérieur.

Extrait sec : 80% en poids, 60% en volume.

Densité : 1,42g/cm³.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nettoyage des outils : Au White Spirit.

Conditionnement : 0.5L, 2.5L et 5L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 80%.

En zone exposée au soleil, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7). Les travaux de peinture ne devront jamais être exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc...). Ne convient pas dans les cas suivants : bois fendillés ou déformés, essences de bois non répertoriées pour un usage extérieur, exsudation de bois résineux, humidité excessive du bois lors de la mise en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 4a.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/d) : 300g/L pour 2010.

Ce produit contient max. 300g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).