

## IMPRESSION SOLVANTÉE

Sous-couche garnissante et fixante en phase solvantée.



### DESTINATION

#### Intérieur.

Sur surfaces verticales et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Anciennes peintures convenablement lessivées. Plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, enduit, menuiseries intérieures.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Sous-couche d'aspect mat très garnissante et opacifiante qui permet une adhérence optimale des peintures sur tous supports.
- Consolide les fonds poudreux et homogénéise la porosité des fonds poreux.
- Isole et bloque les tâches et les tanins du bois.
- Permet d'augmenter le temps ouvert des finitions.

### MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les fonds neufs doivent être parfaitement dépoussiérés, secs, sains, cohérents et très propres.

Sur nos peintures à la chaux, attendre au moins 48 heures de séchage avant de les recouvrir par l'Impression Solvantée.

**Fonds poreux ou poudreux** : Poncez et dépoussiérez, imprimez avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du White Spirit

**Fonds non poreux et anciennes peintures** : Lessivez puis après séchage complet, imprimez avec l'Impression Solvantée diluée de 3 à 5% avec du White Spirit.

**Bois et dérivés** : Poncez et dépoussiérez, imprimez avec l'Impression Solvantée diluée de 5 à 10% avec du White Spirit.

**Fonds alcalins, bétons anciens, revêtement à base de chaux** : Vérifiez le séchage complet (48h minimum) et l'absence de toutes traces d'humidité ou de laitance (à traiter avec une solution acide si nécessaire). Imprimez avec l'Impression Solvantée diluée à 10% avec du White Spirit.

**Matériel d'application** : S'applique à la brosse, au rouleau microfibre 10mm, au rouleau antigoutte 12mm ou à l'airless.

### APPLICATION

Appliquez une couche d'Impression Solvantée à la brosse ou au rouleau en diluant avec environ 5-10% de White Spirit.

Dans le cas des anciennes peintures, appliquez une couche d'Impression Solvantée à la brosse ou au rouleau en diluant avec environ 3-5% de White Spirit.

À l'airless ou pistolet traditionnel et selon l'appareil utilisé, la peinture peut nécessiter d'être diluée avec 10-20% de White Spirit. Faire plusieurs essais sur un morceau de carton ou un endroit peu visible jusqu'à l'obtention de la dilution optimale.

Conseil : nous vous recommandons de tester le taux de dilution sur une petite surface afin de déterminer le pourcentage adapté (la peinture ne doit pas tirée, elle doit glisser facilement sur la surface à recouvrir).

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Aspect** : Mat.

**Brillance** : 2 à 3UB sous 60°.

**Rendement** : 10 à 15m<sup>2</sup>/L par couche selon le matériel et la porosité du support.

**Séchage** : 4h (sec au toucher).

**Recouvrable** : Env. 12h (le durcissement est retardé par temps froid et humide).

**Extrait sec** : 82% en poids, 61% en volume.

**Densité** : 1,68g/cm<sup>3</sup>.

**Nettoyage des outils** : Au White Spirit.

**Conditionnement** : 1L, 2.5L et 12L.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé.

## PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +5°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

## CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

**Classification AFNOR** : Famille I - Classe 4a.

**COV<sup>(1)</sup>** : Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750g/L pour 2010.  
Ce produit contient max. 400g/L COV à l'emploi.

**Sécurité** : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

<sup>(1)</sup> Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).