

PEINTURE MÉTALLISÉE

Peinture d'aspect métallisé.



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Sur tous supports usuels du bâtiment correctement imprimés.

Sur fer, prévoir au préalable une couche de Laque pour Métaux Hydrodiluable. Sur tous supports difficiles (ex : faïence, peinture prélaquée...), imprimez préalablement avec le Superprimer.

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture d'aspect métallisé.
- Effet étincelant du plus bel aspect.
- Diversité des décors en fonction des techniques utilisées.
- Matériel d'application varié.

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Anciennes peintures bien adhérentes (fonds non poreux) : Lessivez et rincez. Imprimez avec le Primaire Universel à la teinte métallisée choisie.

Si le support est une ancienne peinture brillante ou satinée, au préalable poncez légèrement pour dépolir la surface et époussetez pour avoir un support parfaitement propre.

Plaques de plâtre cartonnées, enduits, plâtres et dérivés, bois non tanniques et dérivés (fonds poreux) : Poncez pour lisser la surface si nécessaire. Imprimez avec le Primaire Universel à la teinte métallisée choisie.

Fonds poudreux, farinants ou douteux et bois tanniques : Imprimez avec l'Impression Solvantée puis le Primaire Universel à la teinte métallisée choisie.

Matériel d'application : S'applique au rouleau microfibre 10mm et un spalter pour un effet brossé. Pistolet basse pression ou conventionnel pour un effet uniforme.

APPLICATION

Appliquez le Primaire Universel à la teinte métallisée choisie, diluée avec 5% d'eau. Laissez sécher 5h.

Mélangez avant utilisation et remuez régulièrement pendant l'application la Peinture Métallisée. Prêt à l'emploi.

Ne pas diluer. S'applique en 2 couches.

Effet brossé : Utilisez un rouleau microfibre 10mm et un spalter. Appliquez le produit par bandes verticales d'environ 50cm de large sur toute la hauteur du mur, en travaillant par surface de 1m². Lissez immédiatement au spalter toujours dans le même sens. Laissez sécher 12h et appliquez la 2^{ème} couche de la même manière que la 1^{ère}. Cette technique minimisera les marques de reprise tout en permettant d'orienter correctement les particules.

Effet uniforme : Ce produit doit être appliqué au pistolet basse pression ou conventionnel préalablement dilué avec 8% d'eau maxi. Dans ce cas, ne pas lisser. La Peinture Métallisée présente après séchage un léger tack résiduel qui disparaît au bout de quelques jours.

Sur Empreinte : Se reporter impérativement à la fiche technique Empreinte. Une fois l'enduit bien sec, venir appliquer une couche de Peinture Métallisée à l'aide d'un mini rouleau microfibre 5mm sans effectuer de pression sur le rouleau.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Métallisé.

Rendement : 15 à 20m²/L par couche selon la dilution choisie.

Séchage : Env. 4 à 5h (sec au toucher).

Recouvrable : 14h selon la température et le degré d'hygrométrie de l'air.

Extrait sec : 30% en poids (+/- 2%), 26% en volume (+/- 2%).

Densité : 1,06g/cm³ (+/- 0,05) en blanc.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Conditionnement : 0.5L et 2.5L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquez entre +8°C et +35°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b2.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/l) : 200g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 50g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).