

FIXATIF CHAUX

Protection transparente pénétrante et fixante pour peinture à la chaux.



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales . Dans toutes les pièces d'habitation, y compris les pièces humides.

Subjectiles : Sur Peinture à la Chaux et Enduit Minéral Chaux Fine.

QUALITÉS DOMINANTES

- Protège les peintures à la chaux et met en valeur les nuances de couleurs.
- Permet de renforcer la résistance à l'eau des chaux ainsi que leur propriété mécanique.
- Conserve le bel aspect mat de la chaux et ne modifie que très légèrement la teinte (bien respecter la mise en œuvre).

MISE EN ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 59-1

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, cohérents et très propres.

Les Peintures à la Chaux et l'Enduit Minéral Chaux Fine (revêtements minéraux secs et propres) : Le revêtement à protéger doit être impérativement sec à coeur (72h minimum).

Matériel d'application : S'applique à la brosse à poils souples (brosse plate à laquer 80mm) et au rouleau 10 ou 12mm. (L'application à la brosse peut légèrement faire briller la chaux, ne pas appliquer de pression sur l'outil à l'application).

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Après séchage complet du produit à protéger, appliquez le fixatif en commençant par un angle en haut puis descendre progressivement. Le fixatif pour chaux est très fluide, ne pas appuyez sur l'outil pour éviter les coulures, en cas de coulure lors de l'application l'essuyer immédiatement avec la brosse. Appliquez le produit par zone de 1m², déposez le produit en brossant de manière aléatoire puis passez le rouleau sec sur le fixatif encore frais afin d'éliminer l'excédant de produit. Laissez sécher environ 12h (dans des conditions normales de température et d'hygrométrie).

Attention, l'application de fixatif fonce très légèrement la teinte d'origine. Traitez l'ensemble du mur. Attendre le séchage complet pour juger du résultat final. Cette application peut être renouvelée après 12h de séchage pour une protection optimale.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect : Mat.

Rendement : 10 à 12m²/L selon la porosité du support.

Séchage : 12h.

Extrait sec : 10% en poids (+/- 2%).

Densité : 0,8g/cm³ (+/- 0,03).

Nettoyage des outils : Au White Spirit.

Conditionnement : 1L et 2,5L.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé.

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer à des températures → 35 °C et/ou par humidité relative supérieure à 70%. Appliquez dans une pièce bien ventilée.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR : Famille I - Classe 7b1.

COV⁽¹⁾ : Valeur limite UE de ce produit (cat A/h) : 750g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 725g/L COV à l'emploi.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils : directive 2004/42/CE.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).