

COLLE PAPIER PEINT

Colle prête à l'emploi à base d'amidon de maïs et de pomme de terre en phase aqueuse.



DESTINATION

Intérieur.

Sur surfaces verticales. Dans toutes les pièces d'habitation.

Subjectiles : Pour tous revêtements muraux sur supports intissés, sur toutes surfaces lisses préalablement préparées.

QUALITÉS DOMINANTES

- Colle à base d'amidon de maïs et de pomme de terre, exempté de solvants.
- Prête à l'emploi.
- S'étale facilement, sans projection.
- Possède un temps de reprise prolongé (possibilité de repositionner le papier peint au moment de la pose) et un pouvoir adhésif important.
- Le revêtement mural posé est facilement décollable ultérieurement (après mouillage en abondance du support avec de l'eau).

MISE EN ŒUVRE

Respecter le DTU 59.4 - Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants.

Respecter la fiche produit Papier Peint Ressource ou celle du fabricant du revêtement à poser.

Anciennes peintures bien adhérentes (fonds non poreux) : Lessivez et rincez. Imprimez avec la Sous-Couche Travaux Courants.

Si le support est une ancienne peinture brillante ou satinée, au préalable poncez légèrement pour dépolir la surface et époussetez pour avoir un support parfaitement propre.

Plaques de plâtre cartonnées, enduits, plâtres et dérivés, bois non tanniques et dérivés (fonds poreux) : Poncez pour lisser la surface si nécessaire. Imprimez avec le Primaire Universel.

Fonds poudreux, farinants ou douteux et bois tanniques : Imprimez avec l'Impression Solvantée.

APPLICATION

La colle est prête à l'emploi. Si nécessaire, ré-homogénéisez la colle avant emploi. Encollez uniformément le mur avec un rouleau de 10mm ou une encolleuse (dans ce cas, la colle doit être légèrement diluée (max 10%). Posez le revêtement sur la colle fraîche, puis marouflez soigneusement. Respectez les instructions de pose correspondant au fabricant du revêtement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Rendement : 5,5 à 6,5 m²/L selon la porosité du support.

Séchage : Délai de reprise prolongé (5 à 10min) - Séchage complet : → 30min.

pH : Neutre.

Extrait sec : 26% en poids (+/- 2%).

Densité : 1,16g/cm³ (+/- 0,05).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nettoyage des outils : À l'eau.

Conditionnement : 2.5L et 5L.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé. Stockez à l'abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Attention, sur les papiers peints Ressource, éliminez immédiatement les tâches de colle, en effleurant délicatement avec une éponge humide parfaitement essorée sans frotter ni exercer de pression (l'encre pourrait dégorger et les couleurs se délayer).

Appliquez entre +10°C et +30°C. Veuillez ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 70%.

Ne convient pas aux papiers à peindre (toile de verre) et aux revêtement muraux et vinyle sur intissé lourds.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur.

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l'échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

FT N°965 Édition du 03 aout 2026. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com